

CERAN XM 220



Graisse



Graisse sulfonate de calcium complexe de **"NOUVELLE GENERATION"** résistante à l'eau et extrême-pression.

APPLICATIONS

Graisse multiusage résistante à l'eau.

Applications industrielles sévères (charges élevées, poussières, eau, températures, ...)

- **CERAN XM 220** est la **NOUVELLE GENERATION** de graisse à savon sulfonate de calcium complexe développée par TOTAL Lubrifiants. Ce nouvel épaississant a des propriétés améliorées en résistance à l'eau, tenue à la charge, tenue thermique et propriétés anticorrosion tout en conservant une excellente pompabilité et un excellent pouvoir lubrifiant même en cas de vitesses élevées.
- **CERAN XM 220** convient pour la lubrification de tous types d'organes soumis à des charges élevées, des chocs et en contact fréquent avec de l'eau (les propriétés anticorrosion renforcées autorisent même un contact avec l'eau de mer).
- **CERAN XM 220** convient pour la lubrification de roulements en sidérurgie (coulées continues, laminoir à chaud, laminoir à froid), en papeterie (section humide et rouleaux de feutre en section sèche). Convient également pour la lubrification d'applications industrielles diverses soumises à des conditions sévères d'utilisation (poussières, eau, charges, température,...).
- **CERAN XM 220** convient pour une utilisation en système de graissage centralisé.
- Veiller à ne pas polluer la graisse lors de son application par des poussières et d'autres polluants. Utiliser de préférence un système de pompe pneumatique ou par cartouche pour le graissage.

SPECIFICATIONS

- ISO 6743-9: L-XBFB 1/2
- DIN 51 502: KP1/2R -30

AVANTAGES

Multiusage.
Charges élevées.
Résistante à l'eau.
Anticorrosion.

NOUVELLE GENERATION autorisant un fonctionnement à vitesses élevées.

Absence de substances nocives.

- La **NOUVELLE GENERATION** de savon sulfonate de calcium complexe développée par TOTAL Lubrifiants permet à **CERAN XM 220** de lubrifier des roulements fonctionnant à des vitesses élevées. **CERAN XM 220** démontre d'excellentes performances même à des niveaux de nDm élevés où la **NOUVELLE GENERATION** conserve tous les bénéfices en terme de protection contre la corrosion, durée de vie des roulements, tenue à la charge et à la température.
- Excellentes propriétés anticorrosion et antioxydantes du fait du comportement singulier de l'épaississant sulfonate de calcium complexe, et ce, même en présence d'eau de mer.
- La **NOUVELLE GENERATION** de savon sulfonate de calcium complexe permet à **CERAN XM 220** de conserver ses propriétés exceptionnelles même dans le cas d'applications à vitesses élevées où normalement sont recommandées des graisses polyurées ou lithiques complexes.
- **CERAN XM 220** ne contient pas de plomb, ni aucun autre métal lourd considéré comme nocif pour la santé humaine ou l'environnement.

TOTAL LUBRIFIANTS
Industrie & Spécialités
14-12-2010
CERAN XM 220
1/2



Ce lubrifiant utilise selon nos recommandation et pour l'application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier.
Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans la C.E. est disponible sur www.quick-fds.com, et auprès de votre conseiller commercial.



TOTAL

CARACTERISTIQUES TYPIQUES	METHODES	UNITES	CERAN XM 220 (valeurs typiques)
Savon/Epaississant		-	Sulfonate de calcium
Grade NLGI	ASTM D 217/DIN 51 818	-	1-2
Couleur	Visuel	-	Marron
Apparence	Visuel	-	Lisse
Température d'utilisation		°C	- 30 to 180
Viscosité cinématique de l'huile de base à 40°C	ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/ IP71	mm²/s (cSt)	220
Stabilité mécanique			
Pénétration à 25°C	ASTM D 217/DIN 51 818	0.1 mm	280-310
Pénétration après 100 000 coups	ISO 2137	0.1 mm	+11
Shell Roller 100 heures à 80°C	ASTM D 1831 mod	0.1 mm	-8
Shell Roller 100 heures à 80°C + 10% eau	ASTM D 1831 mod	0.1 mm	-12
Stabilité thermique			
Point de goutte	IP 396	°C	> 300
Ressuage 50 heures, 100 °C	ASTM D 6184	%	1.4
Ressuage 168 heures, 40°C	NF T 60-191	%	0.9
Résistance à l'oxydation à 99°C +0.5°C			
Chute de pression après 100 h	ASTM D 942	Psi	4
Chute de pression après 500 h		Psi	13.5
Propriétés anticorrosion			
EMCOR, eau distillée	ISO 11007	Cotation	0-0
EMCOR, eau de mer	ISO 11007	Cotation	0-0
Corrosion cuivre, 24 h à 100°C	ASTM D 4048	Cotation	1b
Propriétés antiusure et EP			
4-billes usure (diameter d'empreinte)	ASTM D2266	mm	0.37
4-billes, charge de soudure	ASTM D2596	kgf	500
Propriétés à froid			
Pénétration à -20°C	ISO 13737	0.1 mm	160
Pression d'écoulement à -20°C	DIN 51 805	mbar	560
Pression d'écoulement à 1400 mbar	DIN 51 805	°C	-30
Couple à -20°C			
démarrage	ASTM D 1478	g.cm	2600
après 1 heure		g.cm	460

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.